

**Artikelnummer:** 6860

**Specifikationer:** Film4Booth

**EAN:** 8714247032275



## Colad Film4Booth

En transparent, skyddande, självhäftande film som kan appliceras för att maskera väggarna i din monter. Skyddar dina väggar mot översprutning och avlägsnas enkelt genom att skikten dras av ett i taget när de är nedsmutsade.

Skydda sprutboxens väggar i 1 år med denna skyddsfilm i 4 lager! Oavsett om du vill hålla din helt nya sprutbox så ren som möjligt, återställa din gamla sprutbox till nyskick eller förhindra att damm virvlar upp på lackeringsjobben, så hjälper Colad®:s innovativa lösningar för underhåll av sprutboxar dig att skydda din investering, hålla din box ren och garantera bättre lackeringsjobb. Kan appliceras över lampor och fönster. Film4Booth är lämplig att använda på väggarna i en sprutbox. Perfekt i kombination med Colad Dust Control (art. nr. 8200) för effektiv dammbindning.

Fördelar med Film4Booth:

- Filmen är behandlad för vidhäftning till färg
- Applicera på nya eller nyligen ommålade bås
- Inkl. 6 rullar tejp

Colad Film4Booth är inte ledande. För att identifiera om Film4Booth är lämplig att applicera i ditt ATEX-arbetsområde, har användaren ansvaret för att identifiera och bedöma riskerna med att använda produkten i sin process, enligt ATEX-användardirektivet 99/92/EG.

Colad Film4Booth är testad enligt normen EN 60079-0 och enligt EN 60079-32-1 och kan vara lämplig att applicera på sprutboxväggar, för zon 1 och 2 för gasgrupp IIA och i zon 20-21-22 dammgrupp IIIA - IIIB - IIIC, i de processer där manuella statistiska källor finns tillgängliga. I de processer där det finns starka statistiska källor tillgängliga (t.ex. elektrostatisk beläggning), kan processen endast äga rum >100 cm från Film4Booth.

Om Film4Booth inte är ledande är den inte lämplig att applicera på golvet i ett ATEX-klassat område (zon 0-1-2 / 20-21-22). Film4Booth ska inte användas för att maskera objekt. Användaren ska alltid identifiera och bedöma om produkten Film4Booth skapar risker i sin process, det är användarens ansvar att uppfylla kraven i ATEX användardirektiv 99/92/EG och identifiera om Film4Booth säkert kan användas i sin process. Endast personer med tillräcklig kunskap om ATEX användardirektiv 99/92/EG får bedöma risken i ett ATEX-klassat område. I TVEKSAMMA FALL, ANVÄND INTE PRODUKTEN OCH RÅDFRÅGA EN ATEX-EXPERT!

## Information om förpackningar

Per rulle i en förpackning med 6 rullar tejp

## Tekniska specifikationer

- Material: Poly propylen (PP)
- Färg: Transparent
- Bredd:  $\pm 90$  cm
- Tjocklek: 220 mikron
- Längd: 84 m
- Smältpunkt: 120°C
- Appliceringstemperatur: Mellan 15°C och 40°C
- Förbrukning: 1 rulle = 75,6 m<sup>2</sup>
- Antal lager: 4 lager självhäftande (numrerade)
- Klibbig: nej

## Ofta ställda frågor

### > Hur applicerar jag Film4booth?

Manualen längst ner i detta dokument ger hjälp med de 3 huvudstegen för applicering av Colad Film4Booth.

### > Vilka produkter krävs för att applicera Colad Film4Booth?

Colad Film4Booth, art.nr. 6860, 90cm x 84m - Colad Film4Booth Tejp art.nr. 6880 - Colad Film4Booth Skyddsplastdispenser, art.nr. 6900 - Colad Filmapplicator, art.nr. 6950

### > Kommer produkten att fungera sämre om det finns rynkor?

Små rynkor och bubblor har ingen inverkan på produktens funktion.

### > Hur många rullar behöver jag för att täcka över sprutboxen?

En rulle är mer än tillräckligt för att täcka väggarna i en vanlig målarbod en gång.

### > Efter hur många månader eller efter hur många båscykler ska jag ta bort ett lager?

Ta bort varje lager efter 250 boothcykler eller 3 månader, beroende på vad som inträffar först.

## Relaterade produkter



**6880**

Film4Booth Tejp



**6900**

Skyddsplastdispenser



**6950**

Filmapplicator

## Certifieringar



**EN 60079-0**



**EN 60079-32-1**



**MANUAL**

### Ansvarsfriskrivning

Det är användarens ansvar att läsa, förstå och tillämpa den information som finns i detta datablad. Produkterna är endast avsedda för yrkesmässigt bruk. Nödvändig skyddsutrustning och skyddskläder ska användas. Reparationer ska alltid utföras i enlighet med OEM:s riktlinjer och föreskrifter. All information är avsedd för användarens övervägande, undersökning och verifiering. Den specifika användningen, tillämpningen och användningsförhållandena ligger utanför EMM International BV:s kontroll. Det är användarens ansvar att fastställa produktens lämplighet för användarens specifika tillämpning.