TECHNICAL CHARACTERISTICS*
CARATTERISTICHE TECNICHE
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TECHNISCHE DATEN

* THESE VALUES MAY VARY FROM LOT TO LOT.

	NORME TEST N°	DESCRIZIONE DESCRIPTION	VALORE A NORMA REQUIRED STANDARD	RETRO'
	ISO 10545/2	Lunghezza e larghezza . Length and width Longueure et largeur . Länge und breite	± 0,5%	Conforme Conforms Conformes Gemäß
	ISO 10545/2	Spessore . Thickness Epaisseur . Stärke	± 5%	
	ISO 10545/2	Ortogonalità . Wedging Orthogonalité . Rechtwinklichkeit	± 0,5%	
	ISO 10545/2	Planarità . Warpage Planèité . Ebenflächigkeit	± 0,5%	
		Variazioni di tono Shade variations Variations de nuance Tonvariationen	-	V2
	ISO 10545/3	Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme	⩽ 0,5%	Conforme Conforms Conformes Gemäß
	ISO 10545/4	Resistenza alla flessione Bending strength Resistance a la flexion Biegefestigkeit	R > 35 N/mm²	Conforme Conforms Conformes Gemäß
	ISO 10545/11	Resistenza al cavillo Crazing resistance Resistance au trassailage Haarrissfestigkeit	-	Resiste Resistant Résiste Beständig
	ISO 10545/13	Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance Resistance à l'attaque chimique Säure-und laugefestigkeit	min. b	Conforme Conforms Conformes Gemäß
	ISO 10545/14	Resistenza alle macchie Stain resistance Resistance aux taches Fleckenfestigkeit	min. Classe 3	Conforme Conforms Conformes Gemäß
	ISO 10545/12	Resistenza al gelo Frost resistance Resistance au gel Frostbeständigkeit	-	Resiste Resistant Résiste Beständig
	ISO 10545/6	Resistenza all'abrasione profonda Deep abrasion resistance Résistence à l'abrasion profonde Tiefenverschleissbestaendigkeit	< 175 mm³	Conforme Conforms Conformes Gemäß
	ANSI A 137.1:2012 BOT 3000	Resistenza allo scivolamento Slip resistance Resistance au glissement Bestimmung der Rutschhemmung	WET DCOF ⩾ 0,42	Conforme Conforms Conformes Gemäß
			DIN 51130	R10
			DIN 51097	-
			B.C.R.A. REP. CEC. 6/81	-
	ISO 10545/8	Coefficiente di dilatazione termica lineare Thermal expansion coeff. Between 20°c - 100°c Coeff. De dilatation thermique lineaire entre 20°c et 100°c Wärmeausdehnung zwischen 20°c und 100°c	$<9x10^{-6}\ C^{-1}$	$9x10^{-5}C^{-1}$
		Resistenza agli sbalzi termici Resistance to thermal shock Resistance aux chocs termiques Temperaturwechselbeständigkeit	-	Resiste Resistant Résiste Beständig
		Resistenza della superficie (scala MOHS) Scratch resistance (MOHS scale) Dureté de la surface (échelle MOHS) Oberflächenhärte (MOHS skala)	EN 101	⩾ 6