TECHNICAL FEATURES*

Caratteristiche tecniche
Caractéristiques techniques
Technische eigenscheften

GLAZED PORCELAIN STONEWARE WITH COLOURED BODY - ISO 13006 BIA GL
Gres porcellanato smaltato colorato in massa . Grès cérame émaillé coloré dans la masse. Glasiertes feinsteinzeug in der masse gefärbt

	NORME TEST N°	DESCRIZIONE DESCRIPTION	VALORE A NORMA REQUIRED STANDARD	VALORE RESULTS
	ISO 10545/2	Lunghezza e larghezza Length and width Longueure et largeur Länge und breite	± 0,5%	Conforme Conforms
	ISO 10545/2	SPESSORE THICKNESS EPAISSEUR STÄRKE	± 5%	Conforme Conforms
	ISO 10545/2	Ortogonalità Wedging Orthogonalité Rechtwinklichkeit	± 0,5%	Conforme Conforms
	ISO 10545/2	Planarità Warpage Planèité Ebenflächigkeit	± 0,5%	Conforme Conforms
		Variazioni di tono Shade variations Variations de nuance Tonvariationen		V2 LIEVE VARIAZIONE SLIGHT VARIATION LEGERE VARIATION GERINGE ABWEICHUNG
	ISO 10545/3	Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme	≤ 0,5%	Conforme Conforms
	ISO 10545/4	Resistenza alla flessione Bending strength Resistance a la flexion Biegfestigkeit	R > 35 N/mm²	Conforme Conforms
	ISO 10545/11	Resistenza al cavillo Crazing resistance Resistance au trassailage Haarrissfestigkeit		Resiste Resistant Résiste Beständig
	ISO 10545/13	Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance Resistance à l'attaque chimique Fähig gegen säuren und laugen	min. gb	Classe A-LA-HA Class A-LA-HA Classe A-LA-HA Gruppe A-LA-HA
	ISO 10545/14	Resistenza alle macchie Stain resistance Resistance aux taches Fleckenfestigkeit	min 3	Classe 5 Class 5 Classe 5 Gruppe 5
	ISO 10545/12	Resistenza al gelo Frost resistance Resistance au gel Frostbeständigkeit		Resiste Resistant Résiste Beständig
	ISO 10545/7	Resistenza alla abrasione della superficie di piastrelle smaltate Resistance to surface abrasion of glazed tiles Résistance à l'abrasion de la surfacedes carreaux émaillés Widerstand gegen Abrieb der Oberfläche der glasierten Fliesen		Nero / Crema Classe 4 / Classe 3 / Classe 5 Class 4 / Class 3 / Class 5 Classe 4 / Classe 3 / Classe 5 Gruppe 4 / Gruppe 3 / Gruppe 5
	B.C.R.A. REP. CEC.6/81 DIN 51130 DIN 51097 BOT 3000 DCOF	Resistenza alla scivolosità. Coefficiente di attrito medio Skid resistance. Average coefficient of friction Résistance au glissement. Coéfficient de frottement moyen Rutschfestigkeit. Mittlerer Reibungswert	B.C.R.A. REP. CEC. 6/81	0,40 ≤ μ ≤ 0,74
			DIN 51130 (no wax)	R10 / R11
			DIN 51097 (no wax)	Classe B / Classe C Class B / Class C Classe B / Classe C Gruppe B / Gruppe C
			DCOF	μ > 0,42
		Resistenza della superficie (scala MOHS) Scratch hardness (MOHS scale) Dureté de la surface (échelle MOHS) Oberflächenhärte (MOHS skala)	EN 101	≥ 6

* THESE VALUES MAY VARY FROM LOT TO LOT.